代木修补剂

主要特性

- 室温固化
- 固化时间短
- 与需要修补的产品颜色接近

应用

- 适用于修补对应型号的代木

产品参数

型号	颜色	密度（g/cm^3）	粘度（CPS）（25℃）	混合比例	凝固时间（25℃）	完全固化时间（25℃）	保质期（25℃）
膏状修补剂	A剂：对应代木颜色	定制	A:2000	3	30分钟	16小时	6个月
	B剂：淡黄液体	定制	B：30-40	1			

备注：以上参数因不同材质，表面清洁度，温差等因素的影响，固化速度略有差异，数据仅作参考

使用方法

- 按照指定的混合比例充分混合两种材料，将混合好的材料填入需修补的位置
- A剂和B剂混合后可马上使用。

注意事项

- 工作场所保持通风。
- 操作时请带隔离手套。若触及皮肤或眼睛应立即用清水冲洗或就医。
- 未使用时勿装两胶混合。
- 贮存于阴凉、干燥、通风处并远离高温。
- 用户批量使用时，请先做试验。避免因操作不当而影响使用效果。

东莞市东泉模具材料有限公司

电话:0769-8587 8968　　官网:www.dqdaimu.com.cn

手机:13265122244　　邮箱:edmsupply@vip.163.com